

## **Technische Daten Laibungsplatte aus Calciumsilikat zur Schimmelsanierung und Innendämmung**

Rohdichte: 225 kg/m<sup>3</sup>

Dicke: ca. 19 mm

Länge : ca. 500 mm

Breite: ca. 240 mm

Einseitig geschliffen.

Anwendungszweck: Schimmelsanierung (pH Wert ca. 10,3) und Innendämmung

Stück je Karton: 20

M<sup>2</sup> je Karton 2,4

Wir empfehlen nicht, die Schimmelsanierung auf die Sanierung der Fensterlaibungen zu beschränken. Die zwangsläufig geringeren Dicken sowie die oftmals zu kleine Fläche bedingt zumeist auch eine Sanierung der anschließenden Wandflächen

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen.