



Professionelle  
Systemlösungen für  
Schimmelsanierung +  
Innendämmung

Technisches Merkblatt

## CASIPLUS Glättspachtel

### Anwendung auf der CASIPLUS Klimaplatte

CASIPLUS Glättspachtel ist ein Werk trockenmörtel auf der Basis von Weißkalkhydrat, Kalksteinmehl und geringen Mengen Weißzement.

CASIPLUS Glättspachtel eignet sich zu Abspachtelung der CASIPLUS Klimaplatte

- diffusionsoffen
- ergibt sehr glatte feste Oberflächen
- Grundlage für nachfolgende Farbanstriche.

#### Produktwerte in Kurzform

Basis: Weißkalkhydrat, Kalksteinmehl, Weißzemente

Farbe: Weiß

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C

Maximale Schichtdicke: **ca. 2 mm** *(auch in den Fugen nicht dicker!)*

Wasserbedarf: ca. 7 l Anmachwasser je 20 kg CASIPLUS Glättspachtel

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl,  $\mu$  H<sub>2</sub>O: < 25

#### Verarbeitungshinweise

Die CASIPLUS Klimaplatte mit CASIPLUS Silikat-Tiefgrund (mit Wasser verdünnt) grundieren, nach vollständiger Abtrocknung Auftrag des CASIPLUS Glättspachtels (in der Regel am nächsten Tag).

CASIPLUS Glättspachtel in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in Leitungswasser anmischen (ca. 3 Minuten).

Mischungsverhältnis: 7 l Anmachwasser je 20 kg CASIPLUS Glättspachtel

CASIPLUS Glättspachtel ist in Abhängigkeit von der Luft- und Untergrundtemperatur ca. 2 Stunden verarbeitbar. CASIPLUS Glättspachtel porenfüllend und deckend bis **max. ca. 2 mm Dicke** nesterfrei vorglätten. Auf Kleber (Fuge) erst nach dessen kompletter Durchrocknung bringen! Nach Verfestigung, jedoch vor Trocknung mit frisch angemischtem Material ohne Schichtauftrag nachglätten. Ggf. nachschleifen, um gleichmäßig dicken Schichtauftrag zu erhalten.

**Wird der Glättspachtel mit anderen Materialien (Putzen, Farben o.ä. ) überarbeitet, so ist das Technische Merkblatt bzw die Expertise des Drittanbieters hinzu zu ziehen, um Reaktionen der unterschiedl. Materialien zu vermeiden**

**Verbrauch: ca. 2 kg Trockenmörtel pro m<sup>2</sup> bei 2 mm Schichtdicke  
Lieferform und Lagerung**

20-kg Säcke (Nettoinhalt)

Trocken und im original verschlossenen Gebinde mindestens 6 Monate lagerfähig.

*Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeit und Haftung können daraus nicht erfolgen. Die Inanspruchnahme der Beratung begründet kein Rechtsverhältnis. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht aus der Eigenverantwortung. Bei allen Beschichtungsarbeiten und deren Vorbereitungen ist der jeweilige Stand der Technik zu beachten. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. 03.11*

CASIPLUS GmbH    Morellstrasse 33    86159 Augsburg