

TM Casiplus Klimaplatte Calciumsilikat Premium

Die Wärmedämmplatten sind in folgenden Anwendungsgebieten einsetzbar:

- Innendämmung von Decken (unterseitig) oder des Daches
- Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich
- Innendämmung von Wänden

ETA -18/0991

Brandschutz (BWR 2)

Klasse A1 nach EN 13501-1:20181

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei.

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:

$\mu = \text{ca. } 2$

Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Lambda Wert λ gemäß MPA aktualisiert Juli 2021 bei 10 C , tr : **0,044 W/(mK)**

$\lambda_{D(23,50)} = 0,052 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ * **Nennwert**

Maßabweichungen (Einzelwerte): maximale Abweichung

Länge und Breite: $\pm 2 \text{ mm}$

Dicke: $\pm 2 \text{ mm}$

$S_d \leq 2 \text{ mm}$

$S_{\text{max}} \leq 2 \text{ mm}$

Wasseraufnahme: Leistung nicht bewertet.

Rohdichte (jeder Einzelwert):

150 kg/m³ bis 185 kg/m³

Druckfestigkeit: Kaltdruckfestigkeit $>0,75 \text{ N}/\text{mm}^2$

Dimensionsstabilität bei 70° C: +/- 0,5%

Konditionierung: 48 h Lagerung, bei (70 ± 2) °C

Dimensionsstabilität bei 23° C und 90% relativer

Luftfeuchtigkeit:

Maßänderungen Länge, Breite, Dicke

Maximalwert:

+/- 0,5%

Konditionierung: 48 h Lagerung, bei (23 ± 2) °C

und (90 ± 5) % relative Luftfeuchtigkeit

Niedrige Wärmeleitfähigkeit

Hohe thermische Beständigkeit

Niedrige Rohdichte, geringe Wärmespeicherung

Gute mechanische Festigkeit

Geringe Nachschwindung

Schutzgasbeständig CO, NH₃, H₂, N₂ und CH₄

Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795)

Schwefelfrei und eisenarm

Gute Verarbeitbarkeit

Flexible Größen, Dicke bis zu 50 mm

Zuschnitte, Rohrhalbschalen und Segmente erhältlich

Niedrige Montagekosten

Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung

Einbauanweisungen und Empfehlungen zur Schutzausrüstung beachten. Sicherheitsdatenblatt beachten